


ABETONEW	ABETONE W				
Data	21/03/2026	Tariffa Dog.	55151319	Prezzo	
Tipologia	Tinto Filo	Minimo Produzione	300	Lunghezza Standard	62 / 64
Composizione	50%PC 25%PL 20%WO 5%AF				
Fili Totali (Fili/cm)	2100	Fili Ordito (Fili/cm)	14	Fili Trama (Fili/cm)	14
Altezza Finita (cm)	147 / 149	Peso (gr/mq)	252 / 262		
Altezza Utile (cm)	145 / 147	Peso (gr/mtl)	370 / 390		



M A D E I N I T A L Y

Stabilità Dimensionali

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-4% No ind.steam			
Vapore Trama %	DIN 53894-2	-3% No ind.steam			
Lavaggio in Acqua Ordito dopo Stiro %	ISO 6330	-4%			
Lavaggio in Acqua Trama dopo Stiro %	ISO 6330	-3%			

Caratteristiche Meccaniche

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Scarto Angolare	ISO 13015	3%			

Solidità Colori

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazione	ISO 105E01	4/5	Sudore Alcalino Scarico	ISO 105E04	4
Lavaggio ad Acqua Scarico	ISO 105E01	4	Sfregamento a Secco	ISO 105X12	4
Sudore Acido Degradazione	ISO 105E04	4/5	Sfregamento a Umido	ISO 105X12	3
Sudore Acido Scarico	ISO 105E04	4			
Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E04	4/5			

Filati di Ordito	Titolo (nm)	Filati di Trama	Titolo (nm)

NOTE

FILATO RIGENERATO: I lotti possono presentare toni diversi fra loro,
irregolarità nel filato e composizione variabile

LORENZO TESSUTI S.R.L.
 Sede Legale: Via Bologna, 127
 51100 Prato
 Sede Operativa: Via Guido Rossa, 33
 51037 Montale (PT)
 P.IVA/C.F. 02330460979