

ALEXQ	ALEX Q				
Data	05/05/2026	Tariffa Dog.	00000000	Prezzo	
Tipologia	Tinto Filo	Minimo Produzione	600	Lunghezza Standard	55 / 57
Composizione	61%PL 35%CO 4%EA				
Fili Totali (Fili/cm)	4950	Fili Ordito (Fili/cm)	32	Fili Trama (Fili/cm)	27
Altezza Finita (cm)	156 / 158	Peso (gr/mq)	154 / 165		
Altezza Utile (cm)	154 / 156	Peso (gr/mtl)	240 / 260		



M A D E I N I T A L Y

Stabilità Dimensionali

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-3% No ind. steam			
Vapore Trama %	DIN 53894-2	-3% No ind. steam			
Lavaggio in Acqua Ordito dopo Stiro %	ISO 6330	-5%			
Lavaggio in Acqua Trama dopo Stiro %	ISO 6330	-3%			

Caratteristiche Meccaniche

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Scarto Angolare	ISO 13015	2%			

Solidità Colori

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazione	ISO 105E01	4/5	Sudore Alcalino Scarico	ISO 105E04	4
Lavaggio ad Acqua Scarico	ISO 105E01	4	Sfregamento a Secco	ISO 105X12	4
Sudore Acido Degradazione	ISO 105E04	4/5	Sfregamento a Umido	ISO 105X12	3
Sudore Acido Scarico	ISO 105E04	4			
Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E04	4/5			

Filati di Ordito	Titolo (nm)	Filati di Trama	Titolo (nm)

NOTE

FILATO RIGENERATO: I lotti possono presentare toni diversi fra loro,
irregolarità nel filato e composizione variabile
ELASTICIZZATO IN CATENA

LORENZO TESSUTI S.R.L.
 Sede Legale: Via Bologna, 127
 51100 Prato
 Sede Operativa: Via Guido Rossa, 33
 51037 Montale (PT)
 P.IVA/C.F. 02330460979