

BIELLA	BIELLA				
Data	17/04/2026	Tariffa Dog.	55161200	Prezzo	
Tipologia	Tinto Filo	Minimo Produzione	300	Lunghezza Standard	62 / 64
Composizione	89% VI 11% PA				
Fili Totali (Fili/cm)	8800	Fili Ordito (Fili/cm)	63	Fili Trama (Fili/cm)	52
Altezza Finita (cm)	142 / 144	Peso (gr/mq)	127 / 139		
Altezza Utile (cm)	140 / 142	Peso (gr/mtl)	180 / 200		



M A D E I N I T A L Y

Stabilità Dimensionali

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-3% No ind.steam			
Vapore Trama %	DIN 53894-2	-3% No ind.steam			
Lavaggio in Acqua Ordito dopo Stiro %	ISO 6330	-4%			
Lavaggio in Acqua Trama dopo Stiro %	ISO 6330	-4%			

Caratteristiche Meccaniche

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Scarto Angolare	ISO 13015	3%			

Solidità Colori

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazione	ISO 105E01	3/4	Sudore Alcalino Scarico	ISO 105E04	3/4
Lavaggio ad Acqua Scarico	ISO 105E01	3/4	Sfregamento a Secco	ISO 105X12	4
Sudore Acido Degradazione	ISO 105E04	3/4	Sfregamento a Umido	ISO 105X12	2/3
Sudore Acido Scarico	ISO 105E04	3/4	Saliva	ITX-GB/T 18886-2002	4
Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E04	3/4			

Filati di Ordito	Titolo (nm)	Filati di Trama	Titolo (nm)
Dtex 22/1 NYLON 6 CIRCOLARE	450000	Ne 30/1 VISCOSA OE	50801

NOTE

CATENA POLIAMMIDE: Prestare attenzione alla temperatura di stiro
Prestare attenzione alla pressione di stiro
ASPETTO LAVATO: Aspetto vivo e irregolare
Possibilità di presenza di leggere pieghe

LORENZO TESSUTI S.R.L.
 Sede Legale: Via Bologna, 127
 51100 Prato
 Sede Operativa: Via Guido Rossa, 33
 51037 Montale (PT)
 P.IVA/C.F. 02330460979