

BIELLA	BIELLA				
<b>Data</b>	07/12/2025	<b>Tariffa Dog.</b>	55161200	<b>Prezzo</b>	
<b>Tipologia</b>	Tinto Filo	<b>Minimo Produzione</b>	300	<b>Lunghezza Standard</b>	62 / 64
<b>Composizione</b>	89% VI 11% PA				
<b>Fili Totali (Fili/cm)</b>	8800	<b>Fili Ordito (Fili/cm)</b>	63	<b>Fili Trama (Fili/cm)</b>	52
<b>Altezza Finita (cm)</b>	142 / 144	<b>Peso (gr/mq)</b>	127 / 139		
<b>Altezza Utile (cm)</b>	140 / 142	<b>Peso (gr/mlt)</b>	180 / 200		



M A D E I N I T A L Y

#### Stabilità Dimensionali

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-3% No ind. steam			
Vapore Trama %	DIN 53894-2	-3% No ind. steam			
Lavaggio in Acqua Ordito dopo Stiro %	ISO 6330	-4%			
Lavaggio in Acqua Trama dopo Stiro %	ISO 6330	-4%			

#### Caratteristiche Meccaniche

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Scarto Angolare	ISO 13015	3%			

#### Solidità Colori

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazione	ISO 105E01	3/4	Sudore Alcalino Scarico	ISO 105E04	3/4
Lavaggio ad Acqua Scarico	ISO 105E01	3/4	Sfregamento a Secco	ISO 105X12	4
Sudore Acido Degradazione	ISO 105E04	3/4	Sfregamento a Umido	ISO 105X12	2/3
Sudore Acido Scarico	ISO 105E04	3/4	Saliva	ITX-GB/T 18886-2002	4
Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E04	3/4			

Filati di Ordito	Titolo (nm)	Filati di Trama	Titolo (nm)
Dtex 22/1 NYLON 6 CIRCOLARE	450000	Ne 30/1 VIScosa OE	50801

#### NOTE

CATENA POLIAMMIDE: Prestare attenzione alla temperatura di stiro
Prestare attenzione alla pressione di stiro
ASPETTO LAVATO: Aspetto vivo e irregolare
Possibilità di presenza di leggere pieghe

LORENZO TESSUTI S.R.L.  
 Sede Legale: Via Bolognese, 127  
 51019 Montale (PI)  
 Sede Operativa: Via Guido Rossi, 33  
 51037 Montale (PI)  
 P.IVA/C.F. 02330460979