

COSTABLA	COSTA BLACK				
Data	03/04/2025	Tariffa Dog.	52114300	Prezzo	
Tipologia	Tinto Filo	Minimo Produzione	600	Lunghezza Standard	52 / 54
Composizione	70%CO 25%PL 5%AF				
Fili Totali (Fili/cm)	2100	Fili Ordito (Fili/cm)	15	Fili Trama (Fili/cm)	12
Altezza Finita (cm)	146 / 144	Peso (gr/mq)	329 / 347		
Altezza Utile (cm)	142 / 146	Peso (gr/mtl)	480 / 500		



MADE IN ITALY

Stabilità Dimensionali

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-3% No ind.steam			
Vapore Trama %	DIN 53894-2	-3% No ind.steam			
Lavaggio in Acqua Ordito dopo Stiro %	ISO 6330	-4%			
Lavaggio in Acqua Trama dopo Stiro %	ISO 6330	3%			

Caratteristiche Meccaniche

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Pilling Martindale	UNI EN ISO 12945-2	2/3 GIRI 2000	Resistenza a lacerazione ordito	UNI EN ISO13937-1	>64 N
Scorrim.cuciture ordito	UNI EN ISO 13936-1	119.7 N	Resistenza a lacerazione trama	UNI EN ISO13937-1	>64 N
Scorrim.cuciture trama	UNI EN ISO 13936-1	89.5 N			
Resistenza trazione ordito	UNI EN ISO13934-1	520N			
Resistenza trazione trama	UNI EN ISO13934-1	660N			

Solidità Colori

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazione	ISO 105E01	4/5	Sudore Alcalino Scarico	ISO 105E04	4
Lavaggio ad Acqua Scarico	ISO 105E01	4	Sfregamento a Secco	ISO 105X12	4
Sudore Acido Degradazione	ISO 105E04	4/5	Sfregamento a Umido	ISO 105X12	2/3
Sudore Acido Scarico	ISO 105E04	4			
Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E04	4/5			

Filati di Ordito	Titolo (nm)	Filati di Trama	Titolo (nm)

NOTE

Fuzzing at 2000 Rubs: 3
Matting at 2000 Rubs: 2/3
Fuzzing at 5000 Rubs: 3
Matting at 5000 Rubs : 2
Pilling At 5000 Rubs: 2/3
FILATO RIGENERATO: I lotti possono presentare toni diversi fra loro,

LORENZO TESSUTI S.R.L.
 Sede Legale: Via Bologna, 127
 41019 Prato
 Sede Operativa: Via Guido Rossa, 33
 51037 Montale (PT)
 P.IVA/C.F. 02330460979