

DIJON	DIJON				
Data	23/11/2024	Tariffa Dog.	52084900	Prezzo	
Tipologia	Tinto Filo	Minimo Produzione	300	Lunghezza Standard	41 / 43
Composizione	89%CO 10%PL 1%AF				
Fili Totali (Fili/cm)	3800	Fili Ordito (Fili/cm)	26	Fili Trama (Fili/cm)	18
Altezza Finita (cm)	150 / 152	Peso (gr/mq)	120 / 132		
Altezza Utile (cm)	148 / 150	Peso (gr/mtl)	180 / 200		



MADE IN ITALY

Stabilità Dimensionali

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-1% No ind.steam			
Vapore Trama %	DIN 53894-2	-2% No ind.steam			
Lavaggio in Acqua Ordito dopo Stiro %	ISO 6330	-4%			
Lavaggio in Acqua Trama dopo Stiro %	ISO 6330	-2%			

Caratteristiche Meccaniche

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Scarto Angolare	ISO 13015	3%			

Solidità Colori

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazione	ISO 105E01	4/5	Sudore Alcalino Scarico	ISO 105E04	4
Lavaggio ad Acqua Scarico	ISO 105E01	4	Sfregamento a Secco	ISO 105X12	4
Sudore Acido Degradazione	ISO 105E04	4/5	Sfregamento a Umido	ISO 105X12	2/3
Sudore Acido Scarico	ISO 105E04	4			
Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E04	4/5			

Filati di Ordito	Titolo (nm)	Filati di Trama	Titolo (nm)
Ne 30/1 COTONE OE	50801	Ne 30/1 COTONE OE	50801
		Nm 20000 CO/PL OE	20000
		Nm 5000 CO/PL	5000

NOTE

ASPETTO LAVATO: Aspetto vivo e irregolare
Possibilità di presenza di leggere pieghe
FILATO RIGENERATO: I lotti possono presentare toni diversi fra loro,
irregolarità nel filato e composizione variabile

LORENZO TESSUTI S.R.L.
 Sede Legale: Via Bologna, 127
 41019 Prato
 Sede Operativa: Via Guido Rossa, 33
 51037 Montale (PT)
 P.IVA/C.F. 02330460979