

		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-		
FOX	FOX				
Data	15/12/2025	Tariffa Dog.	52083900	Prezzo	
Tipologia	Tinto Filo	Minimo Produzione	0	Lunghezza Standard	56 / 58
Composizione	60%CO 37%PL 3%	EA	•		
Fili Totali (Fili/cm)	4950	Fili Ordito (Fili/cm)	32	Fili Trama (Fili/cm)	30
Altezza Finita (cm)	157 / 159	Peso (gr/mq)	210 / 220		
Altezza Utile (cm)	157 / 157	Peso (gr/mtl)	330 / 350		
		Stabilità Din	M A I	DE IN ITA	LY
TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-5% No ind.steam			
Vapore Trama %	DIN 53894-2	-2% No ind.steam			
Lavaggio in Acqua Ordito do	po Stiro % ISO 6330	-5%			
Lavaggio in Acqua Trama dopo Stiro % ISO 6330		-2%			
		Caratteristiche	Meccaniche		
TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Pilling Martindale	UNI EN ISO 12945-2	3			
Scorrim.cuciture ordito	UNI EN ISO 13936-1	200 N			
Scorrim.cuciture trama	UNI EN ISO 13936-1	80 N			

	Solidità C	<u> Colori</u>

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazione	ISO 105E01	4/5	Sudore Alcalino Scarico	ISO 105E04	4
Lavaggio ad Acqua Scarico	ISO 105E01	4	Sfregamento a Secco	ISO 105X12	4
Sudore Acido Degradazione	ISO 105E04	4/5	Sfregamento a Umido	ISO 105X12	3/4
Sudore Acido Scarico	ISO 105E04	4			
Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E04	4/5			

Filati di Ordito	Titolo (nm)	Filati di Trama	Titolo (nm)
Dtex 83/1 PL+44 EA EL. INTERL.	100000	Nm 20000 CO/PL OE	20000

NOTE

HOLE		
Filato Rigenerato		
Può presentare diversità tra i lotti		
Può presentare disomogeneità di filo		

