

<b>FOX</b>	<b>FOX</b>				
<b>Data</b>	30/01/2025	<b>Tariffa Dog.</b>	52083900	<b>Prezzo</b>	
<b>Tipologia</b>	Tinto Filo	<b>Minimo Produzione</b>	0	<b>Lunghezza Standard</b>	56 / 58
<b>Composizione</b>	60%CO 37%PL 3%EA				
<b>Fili Totali (Fili/cm)</b>	4950	<b>Fili Ordito (Fili/cm)</b>	32	<b>Fili Trama (Fili/cm)</b>	30
<b>Altezza Finita (cm)</b>	157 / 159	<b>Peso (gr/mq)</b>	210 / 220		
<b>Altezza Utile (cm)</b>	157 / 157	<b>Peso (gr/mtl)</b>	330 / 350		



MADE IN ITALY

### Stabilità Dimensionali

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-5% No ind.steam			
Vapore Trama %	DIN 53894-2	-2% No ind.steam			
Lavaggio in Acqua Ordito dopo Stiro %	ISO 6330	-5%			
Lavaggio in Acqua Trama dopo Stiro %	ISO 6330	-2%			

### Caratteristiche Meccaniche

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Pilling Martindale	UNI EN ISO 12945-2	3			
Scorrim.cuciture ordito	UNI EN ISO 13936-1	200 N			
Scorrim.cuciture trama	UNI EN ISO 13936-1	80 N			

### Solidità Colori

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazione	ISO 105E01	4/5	Sudore Alcalino Scarico	ISO 105E04	4
Lavaggio ad Acqua Scarico	ISO 105E01	4	Sfregamento a Secco	ISO 105X12	4
Sudore Acido Degradazione	ISO 105E04	4/5	Sfregamento a Umido	ISO 105X12	3/4
Sudore Acido Scarico	ISO 105E04	4			
Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E04	4/5			

Filati di Ordito	Titolo (nm)	Filati di Trama	Titolo (nm)
Dtex 83/1 PL+44 EA EL. INTERL.	100000	Nm 20000 CO/PL OE	20000

#### NOTE

Filato Rigenerato
Può presentare diversità tra i lotti
Può presentare disomogeneità di filo

**LORENZO TESSUTI S.R.L.**  
 Sede Legale: Via Bologna, 127  
 51019 Prato  
 Sede Operativa: Via Guido Rossa, 33  
 51037 Montale (PT)  
 P.IVA/C.F. 02330460979