

<b>JAPAN</b>	<b>JAPAN</b>				
<b>Data</b>	24/06/2026	<b>Tariffa Dog.</b>	55143090	<b>Prezzo</b>	
<b>Tipologia</b>	Tinto Filo	<b>Minimo Produzione</b>	300	<b>Lunghezza Standard</b>	45 / 47
<b>Composizione</b>	54%PL 43%CO 3%AF				
<b>Fili Totali (Fili/cm)</b>	9696	<b>Fili Ordito (Fili/cm)</b>	69	<b>Fili Trama (Fili/cm)</b>	23
<b>Altezza Finita (cm)</b>	143 / 145	<b>Peso (gr/mq)</b>	378 / 386		
<b>Altezza Utile (cm)</b>	141 / 143	<b>Peso (gr/mtl)</b>	540 / 560		



M A D E I N I T A L Y

**Stabilità Dimensionali**

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-3% No ind.steam			
Vapore Trama %	DIN 53894-2	-3% No ind.steam			
Lavaggio in Acqua Ordito dopo Stiro %	ISO 6330	-3%			
Lavaggio in Acqua Trama dopo Stiro %	ISO 6330	-3%			

**Caratteristiche Meccaniche**

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Scarto Angolare	ISO 13015	3%			

**Solidità Colori**

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazione	ISO 105E01	3/4	Sfregamento a Secco	ISO 105X12	4
Lavaggio ad Acqua Scarico	ISO 105E01	3/4	Sfregamento a Umido	ISO 105X12	2/3
Sudore Acido Degradazione	ISO 105E04	3/4	Saliva	ITX-GB/T 18886-2002	4
Sudore Acido Scarico	ISO 105E04	3/4			
Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E04	3/4			

Filati di Ordito	Titolo (nm)	Filati di Trama	Titolo (nm)

**NOTE**

ASPETTO LAVATO: Aspetto vivo e irregolare
Possibilità di presenza di leggere pieghe
FILATO RIGENERATO: I lotti possono presentare toni diversi fra loro, irregolarità nel filato e composizione variabile

**LORENZO TESSUTI S.R.L.**  
 Sede Legale: Via Bologna, 127  
 51010 Prato  
 Sede Operativa: Via Guido Rossa, 33  
 51037 Montale (PT)  
 P.IVA/C.F. 02330460979