

MARAQFID	MARATEA Q FIAMMA DEC				
Data	24/06/2026	Tariffa Dog.	00000000	Prezzo	
Tipologia	Tinto Filo	Minimo Produzione	600	Lunghezza Standard	55 / 57
Composizione	58%CO 39%PL 3%EA				
Fili Totali (Fili/cm)	4950	Fili Ordito (Fili/cm)	32	Fili Trama (Fili/cm)	32
Altezza Finita (cm)	156 / 158	Peso (gr/mq)	186 / 196		
Altezza Utile (cm)	154 / 156	Peso (gr/mtl)	290 / 310		



MADE IN ITALY

Stabilità Dimensionali

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-3% no ind.steam			
Vapore Trama %	DIN 53894-2	-1% no ind.steam			
Lavaggio in Acqua Ordito dopo Stiro %	ISO 6330	-4%			
Lavaggio in Acqua Trama dopo Stiro %	ISO 6330	-1.5%			

Caratteristiche Meccaniche

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Pilling Martindale	UNI EN ISO 12945-2	3			
Scorrim.cuciture ordito	UNI EN ISO 13936-1	200N			
Scorrim.cuciture trama	UNI EN ISO 13936-1	200N			

Solidità Colori

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazione	ISO 105E01	4/5	Sudore Alcalino Scarico	ISO 105E04	4
Lavaggio ad Acqua Scarico	ISO 105E01	4	Sfregamento a Secco	ISO 105X12	4
Sudore Acido Degradazione	ISO 105E04	4/5	Sfregamento a Umido	ISO 105X12	3
Sudore Acido Scarico	ISO 105E04	4			
Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E04	4/5			

Filati di Ordito	Titolo (nm)	Filati di Trama	Titolo (nm)
Dtex 83/1 PL+44 EA EL. INTERL.	100000	COTONE FIAMMATO Nm 20.000	20000
		Nm 28000 CO/PL OE	28000

NOTE

LORENZO TESSUTI S.R.L.
Sede Legale: Via Bologna, 127
51100 Prato
Sede Operativa: Via Guido Rossa, 33
51037 Montale (PT)
P.IVA/C.F. 02330460979