

<b>MARAQFID</b>	<b>MARATEA Q FIAMMA DEC</b>				
<b>Data</b>	17/04/2026	<b>Tariffa Dog.</b>	00000000	<b>Prezzo</b>	
<b>Tipologia</b>	Tinto Filo	<b>Minimo Produzione</b>	600	<b>Lunghezza Standard</b>	55 / 57
<b>Composizione</b>	58%CO 39%PL 3%EA				
<b>Fili Totali (Fili/cm)</b>	4950	<b>Fili Ordito (Fili/cm)</b>	32	<b>Fili Trama (Fili/cm)</b>	32
<b>Altezza Finita (cm)</b>	156 / 158	<b>Peso (gr/mq)</b>	186 / 196		
<b>Altezza Utile (cm)</b>	154 / 156	<b>Peso (gr/mtl)</b>	290 / 310		



**Stabilità Dimensionali**

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-3% no ind.steam			
Vapore Trama %	DIN 53894-2	-1% no ind.steam			
Lavaggio in Acqua Ordito dopo Stiro %	ISO 6330	-4%			
Lavaggio in Acqua Trama dopo Stiro %	ISO 6330	-1.5%			

**Caratteristiche Meccaniche**

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Pilling Martindale	UNI EN ISO 12945-2	3			
Scorrim.cuciture ordito	UNI EN ISO 13936-1	200N			
Scorrim.cuciture trama	UNI EN ISO 13936-1	200N			

**Solidità Colori**

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazione	ISO 105E01	4/5	Sudore Alcalino Scarico	ISO 105E04	4
Lavaggio ad Acqua Scarico	ISO 105E01	4	Sfregamento a Secco	ISO 105X12	4
Sudore Acido Degradazione	ISO 105E04	4/5	Sfregamento a Umido	ISO 105X12	3
Sudore Acido Scarico	ISO 105E04	4			
Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E04	4/5			

Filati di Ordito	Titolo (nm)	Filati di Trama	Titolo (nm)
Dtex 83/1 PL+44 EA EL. INTERL.	100000	COTONE FIAMMATO Nm 20.000	20000
		Nm 28000 CO/PL OE	28000

**NOTE**


**LORENZO TESSUTI S.R.L.**  
 Sede Legale: Via Bologna, 127  
 51100 Prato  
 Sede Operativa: Via Guido Rossa, 33  
 51037 Montale (PT)  
 P.IVA/C.F. 02330460979