

MARATFDE	ATFDE MARATEA FIAMMA DEC					
Data	24/10/2025	Tariffa Dog.	52122390	2390 <b>Prezzo</b>		
Tipologia	Tinto Filo	Minimo Produzione	300	Lunghezza Standard	55 / 57	
	58%CO 39%PL 3%	EA				
Fili Totali (Fili/cm)	4950	Fili Ordito (Fili/cm)	32 Fili Trama (Fili/cm)		32	
Altezza Finita (cm)	156 / 158	Peso (gr/mq)	186 / 196			
Altezza Utile (cm)	154 / 156	Peso (gr/mtl)	290 / 310			
30° \( \times_{\text{NO}}^{\text{NO}}			МАС	DE IN ITA	LY	
		Stabilità Dim	<u>iensionali</u>			
TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE	
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-3% no ind.steam				
Vapore Trama %	DIN 53894-2	-1%no ind.steam				
Lavaggio in Acqua Ordito dopo Stiro % ISO 6330		-4%				
Lavaggio in Acqua Trama dopo Stiro % ISO 6330		-1.5%				
		Caratteristiche	Meccaniche			
TEST	STANDARD	VALORE	TEST STANDARD		VALORE	
Pilling Martindale	UNI EN ISO 12945-2	3				
Scorrim.cuciture ordito	UNI EN ISO 13936-1	200N				
Scorrim.cuciture trama	UNI EN ISO 13936-1	200N		,		
				,		
		Solidità (	Colori			
TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE	
Lavaggio ad Acqua Degradazio	one ISO 105E01	4/5	Sudore Alcalino Scarico	ISO 105E04	4	
Lavaggio ad Acqua Scarico	ISO 105E01	4	Sfregamento a Secco ISO 105X12		4	
Sudore Acido Degradazione	ISO 105E04	4/5	Sfregamento a Umido	ISO 105X12	3	
Sudore Acido Scarico	ISO 105E04	4				
Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E04	4/5				
Filoti di Ordito		Titala (nm)	Filati di Trama		Titole (mms)	
Filati di Ordito  Dtex 83/1 PL+44 EA EL INTERL		Titolo (nm)	COTONE FIAMMATO Nm 20 000		70000 (nm)	

Filati di Ordito	Titolo (nm)	Filati di Trama	Titolo (nm)
Dtex 83/1 PL+44 EA EL. INTERL.	100000	100000 COTONE FIAMMATO Nm 20.000	
		Nm 28000 CO/PL OE	28000

NOTE			

