

MONTANEL	MONTANA ELAST				
Data	24/10/2025	Tariffa Dog.	52104900	Prezzo	
Tipologia	Tinto Filo	Minimo Produzione	300	Lunghezza Standard	66 / 68
Composizione	52%CO 28%VI 19%PL 1%EA				
Fili Totali (Fili/cm)	3800	Fili Ordito (Fili/cm)	30	Fili Trama (Fili/cm)	32
Altezza Finita (cm)	130 / 132	Peso (gr/mq)	192 / 205		
Altezza Utile (cm)	128 / 130	Peso (gr/mtl)	250 / 270		
30° \ \(\text{\text{No}} \)	\boxtimes \triangle	P	МАС	E IN ITA	LY

			W A D E	1 10 1 1 10	
		Stabilità Di	mensionali		
TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-3% No ind.steam			
Vapore Trama % DIN 53894-2		-5% No ind.steam			
Lavaggio in Acqua Ordito dopo Stiro % ISO 6330		-5%			
Lavaggio in Acqua Trama dopo Stiro	% ISO 6330	-5%			
		Caratteristich	e Meccaniche		
TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Scarto Angolare	ISO 13015	3%			
		<u>Solidità</u>	Colori		
TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazione	ISO 105E01	4/5	Sudore Alcalino Scarico	ISO 105E04	4
Lavaggio ad Acqua Scarico	ISO 105E01	4	Sfregamento a Secco	ISO 105X12	4
Sudore Acido Degradazione	ISO 105E04	4/5	Sfregamento a Umido	ISO 105X12	3
Sudore Acido Scarico	ISO 105E04	4			
Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E04	4/5			

Filati di Ordito	Titolo (nm)	Filati di Trama Titolo (
Ne 16/1 COTONE OE	27094	Dtex 83/1 PL+44 EA EL. INTERL.	100000
		Ne 18/1 POLY/VISCOSA	30481

NOTE

ELASTICIZZATO IN TRAMA	
FILATO RIGENERATO: I lotti possono presentare toni diversi fra loro,	
irregolarità nel filato e composizione variabile	

