MORAQGOF	MORA Q GOF				
Data	17/04/2026	**Tariffa Dog.**	00000000	**Prezzo**	
Tipologia	Tinto Filo	**Minimo Produzione**	600	**Lunghezza Standard**	60 / 62
Composizione	74%VI 26%PL				
Fili Totali (Fili/cm)	3800	**Fili Ordito (Fili/cm)**	27	**Fili Trama (Fili/cm)**	27
Altezza Finita (cm)	144 / 146	**Peso (gr/mq)**	132 / 144		
Altezza Utile (cm)	142 / 144	**Peso (gr/mtl)**	190 / 210		



Stabilità Dimensionali

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-3% No ind.steam			
Vapore Trama %	DIN 53894-2	-3% No ind.steam			
Lavaggio in Acqua Ordito dopo Stiro %	ISO 6330	-5%			
Lavaggio in Acqua Trama dopo Stiro %	ISO 6330	-3%			

Caratteristiche Meccaniche

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Scarto Angolare	ISO 13015	3%			

Solidità Colori

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazione	ISO 105E01	3/4	Sudore Alcalino Scarico	ISO 105E04	3/4
Lavaggio ad Acqua Scarico	ISO 105E01	3/4	Sfregamento a Secco	ISO 105X12	4
Sudore Acido Degradazione	ISO 105E04	3/4	Sfregamento a Umido	ISO 105X12	2/3
Sudore Acido Scarico	ISO 105E04	3/4	Saliva	ITX-GB/T 18886-2002	4
Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E04	3/4			

Filati di Ordito	Titolo (nm)	Filati di Trama	Titolo (nm)
Ne 30/1 VISCOSA OE	50801	Ne 30/1 POLIESTERE FIOCCO	50801
		Ne 30/1 VISCOSA OE	50801

NOTE

ASPETTO LAVATO: Aspetto vivo e irregolare
Possibilità di presenza di leggere pieghe
GOFFRATO: Aspetto mosso e irregolare
Può presentare leggere pieghe

LORENZO TESSUTI S.R.L.
Sede Legale: Via Bologna, 127
59100 Prato
Sede Operativa: Via Guido Rossa, 33
51037 Montale (PT)
P.IVA/C.F. 02330460979