OTRANTO	OTRANTO				
Data	06/04/2023	**Tariffa Dog.**	55151190	**Prezzo**	
Tipologia	Tinto Filo	**Minimo Produzione**	300	**Lunghezza Standard**	55 / 57
Composizione	51%PL 45%VI 4%EA				
Fili Totali (Fili/cm)	4950	**Fili Ordito (Fili/cm)**	33	**Fili Trama (Fili/cm)**	33
Altezza Finita (cm)	152 / 154	**Peso (gr/mq)**	171 / 182		
Altezza Utile (cm)	150 / 152	**Peso (gr/mtl)**	260 / 280		



Stabilità Dimensionali

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-4%no ind.steam			
Vapore Trama %	DIN 53894-2	-1%no ind.steam			
Lavaggio in Acqua Ordito dopo Stiro %	ISO 6330	-5%			
Lavaggio in Acqua Trama dopo Stiro %	ISO 6330	-2%			

Caratteristiche Meccaniche

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Scarto Angolare	ISO 13015	2%			

Solidità Colori

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazione	ISO 105E01	4/5	Sudore Alcalino Scarico	ISO 105E04	4
Lavaggio ad Acqua Scarico	ISO 105E01	4	Sfregamento a Secco	ISO 105X12	4
Sudore Acido Degradazione	ISO 105E04	4/5	Sfregamento a Umido	ISO 105X12	3/4
Sudore Acido Scarico	ISO 105E04	4			
Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E04	4/5			

Filati di Ordito	Titolo (nm)	Filati di Trama	Titolo (nm)
Dtex 83/1 PL+44 EA EL. INTERL.	100000	Ne 18/1 POLY/VISCOSA SERENA	30481

NOTE

ELASTICIZZATO IN CATENA

LORENZO TESSUTI S.R.L.
Sede Legale: Via Bologna, 127
59100 Prato
Sede Operativa: Via Guido Rossa, 33
51037 Montale (PT)
P.IVA/C.F. 02330460979