

<b>OTRANTO</b>	<b>OTRANTO</b>				
<b>Data</b>	06/04/2023	<b>Tariffa Dog.</b>	55151190	<b>Prezzo</b>	
<b>Tipologia</b>	Tinto Filo	<b>Minimo Produzione</b>	300	<b>Lunghezza Standard</b>	55 / 57
<b>Composizione</b>	51%PL 45%VI 4%EA				
<b>Fili Totali (Fili/cm)</b>	4950	<b>Fili Ordito (Fili/cm)</b>	33	<b>Fili Trama (Fili/cm)</b>	33
<b>Altezza Finita (cm)</b>	152 / 154	<b>Peso (gr/mq)</b>	171 / 182		
<b>Altezza Utile (cm)</b>	150 / 152	<b>Peso (gr/mtl)</b>	260 / 280		



MADE IN ITALY

**Stabilità Dimensionali**

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-4% no ind.steam			
Vapore Trama %	DIN 53894-2	-1% no ind.steam			
Lavaggio in Acqua Ordito dopo Stiro %	ISO 6330	-5%			
Lavaggio in Acqua Trama dopo Stiro %	ISO 6330	-2%			

**Caratteristiche Meccaniche**

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Scarto Angolare	ISO 13015	2%			

**Solidità Colori**

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazione	ISO 105E01	4/5	Sudore Alcalino Scarico	ISO 105E04	4
Lavaggio ad Acqua Scarico	ISO 105E01	4	Sfregamento a Secco	ISO 105X12	4
Sudore Acido Degradazione	ISO 105E04	4/5	Sfregamento a Umido	ISO 105X12	3/4
Sudore Acido Scarico	ISO 105E04	4			
Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E04	4/5			

Filati di Ordito	Titolo (nm)	Filati di Trama	Titolo (nm)
Dtex 83/1 PL+44 EA EL. INTERL.	100000	Ne 18/1 POLY/VISCOSA SERENA	30481

**NOTE**

ELASTICIZZATO IN CATENA

**LORENZO TESSUTI S.R.L.**  
 Sede Legale: Via Bologna, 127  
 51100 Prato  
 Sede Operativa: Via Guido Rossa, 33  
 51037 Montale (PT)  
 P.IVA/C.F. 02330460979