

<b>PERUECO</b>	<b>PERU' ECO</b>				
<b>Data</b>	23/06/2026	<b>Tariffa Dog.</b>	52114990	<b>Prezzo</b>	
<b>Tipologia</b>	Tinto Filo	<b>Minimo Produzione</b>	300	<b>Lunghezza Standard</b>	52 / 54
<b>Composizione</b>	58%CO 40%PL 2%AF				
<b>Fili Totali (Fili/cm)</b>	4200	<b>Fili Ordito (Fili/cm)</b>	29	<b>Fili Trama (Fili/cm)</b>	14
<b>Altezza Finita (cm)</b>	146 / 148	<b>Peso (gr/mq)</b>	219 / 230		
<b>Altezza Utile (cm)</b>	144 / 146	<b>Peso (gr/mtl)</b>	320 / 340		



M A D E I N I T A L Y

**Stabilità Dimensionali**

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-1% no ind.steam			
Vapore Trama %	DIN 53894-2	-1% no ind.steam			
Lavaggio in Acqua Ordito dopo Stiro %	ISO 6330	-2%			
Lavaggio in Acqua Trama dopo Stiro %	ISO 6330	-1%			

**Caratteristiche Meccaniche**

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE

**Solidità Colori**

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazione	ISO 105E01	4/5	Sudore Alcalino Scarico	ISO 105E04	4
Lavaggio ad Acqua Scarico	ISO 105E01	4	Sfregamento a Secco	ISO 105X12	4
Sudore Acido Degradazione	ISO 105E04	4/5	Sfregamento a Umido	ISO 105X12	2/3
Sudore Acido Scarico	ISO 105E04	4			
Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E04	4/5			

Filati di Ordito	Titolo (nm)	Filati di Trama	Titolo (nm)
Ne 16/1 COTONE OE	27094	Nm 12000 CO/PL OE	12000
		Nm 28000 CO/PL OE	28000

**NOTE**


LORENZO TESSUTI S.R.L.  
Sede Legale: Via Bologna, 127  
51100 Prato  
Sede Operativa: Via Guido Rossa, 33  
51037 Montale (PT)  
P.IVA/C.F. 02330460979