

PIRENQDE	PIRENEI Q DEC				
Data	23/11/2024	Tariffa Dog.	55151319	Prezzo	
Tipologia	Tinto Filo	Minimo Produzione	600	Lunghezza Standard	53 / 55
Composizione	50%PC 25%PL 20%WO 5%AF				
Fili Totali (Fili/cm)	2100	Fili Ordito (Fili/cm)	14	Fili Trama (Fili/cm)	19
Altezza Finita (cm)	148 / 150	Peso (gr/mq)	338 / 347		
Altezza Utile (cm)	146 / 148	Peso (gr/mtl)	490 / 510		



M A D E I N I T A L Y

Stabilità Dimensionali

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-3% No ind.steam			
Vapore Trama %	DIN 53894-2	-3% No ind.steam			

Caratteristiche Meccaniche

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Pilling Martindale	UNI EN ISO 12945-2	2			

Solidità Colori

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazione	ISO 105E01	4/5	Sudore Alcalino Scarico	ISO 105E04	4
Lavaggio ad Acqua Scarico	ISO 105E01	4	Sfregamento a Secco	ISO 105X12	4
Sudore Acido Degradazione	ISO 105E04	4/5	Sfregamento a Umido	ISO 105X12	3
Sudore Acido Scarico	ISO 105E04	4			
Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E04	4/5			

Filati di Ordito	Titolo (nm)	Filati di Trama	Titolo (nm)
Nm 10500 TRIBLEND OE	10500	Nm 10500 TRIBLEND OE	10500

NOTE

FILATO RIGENERATO: I lotti possono presentare toni diversi fra loro,
irregolarità nel filato e composizione variabile

LORENZO TESSUTI S.R.L.
 Sede Legale: Via Bologna, 127
 51010 Prato
 Sede Operativa: Via Guido Rossa, 33
 51037 Montale (PT)
 P.IVA/C.F. 02330460979