

PIRENQDE	PIRENEI Q DE				
Data	24/10/2025	Tariffa Dog.	55151319	Prezzo	
Tipologia	Tinto Filo	Minimo Produzione	600	Lunghezza Standard	53 / 55
Composizione	50%PC 25%PL 20%	WO 5%AF	•	-	
Fili Totali (Fili/cm)	2100	Fili Ordito (Fili/cm)	14	Fili Trama (Fili/cm)	19
Altezza Finita (cm)	148 / 150	Peso (gr/mq)	338 / 347		
Altezza Utile (cm)	146 / 148	Peso (gr/mtl)	490 / 510		
M V			1775 F 1275 55	DE IN ITA	LY
		Stabilità Din	<u>iensionali</u>		
TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-3% No ind.steam			
Vapore Trama %	DIN 53894-2	-3% No ind.steam			
		<u>Caratteristiche</u>	Meccaniche		
TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Pilling Martindale	UNI EN ISO 12945-2	2			
		 Solidità (
TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazi	one ISO 105E01	4/5	Sudore Alcalino Scarico ISO 105E04		4
Lavaggio ad Acqua Scarico	ISO 105E01	4	Sfregamento a Secco ISO 105X12		4
Sudore Acido Degradazione ISO 105E04		4/5	Sfregamento a Umido ISO 105X12		3
Sudore Acido Scarico ISO 105E04		4			
Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E04	4/5			
Filati di Ordito		Titolo (nm)	Filati di Trama		Titolo (nm)

NOTE

FILATO RIGENERATO: I lotti possono presentare toni diversi fra loro,				
irregolarità nel filato e composizione variabile				

