

	POLIGNANO B	ARRE'			
Data	06/04/2023	Tariffa Dog.	55151190	Prezzo	
Tipologia	Tinto Filo	Minimo Produzione	300	Lunghezza Standard	55 / 57
Composizione	51%PL 45%VI 4%F	EA		•	
Fili Totali (Fili/cm)	4950	Fili Ordito (Fili/cm)	33	Fili Trama (Fili/cm)	33
Altezza Finita (cm)	152 / 154	Peso (gr/mq)	184 / 195		
Altezza Utile (cm)	150 / 152	Peso (gr/mtl)	280 / 300		
30° / A		P	M A [DE IN ITA	LY
		Stabilità Din	nensionali		
TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-5%no ind.steam			
Vapore Trama %	DIN 53894-2	-1%no ind.steam			
Lavaggio in Acqua Ordito dop	oo Stiro % ISO 6330	-5%			
Lavaggio in Acqua Trama dop	oo Stiro % ISO 6330	-2%			
		Caratteristiche	Magaaniaha		
TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
		Solidità (Colori		
TEST	STANDARD	Solidità (VALORE	Colori TEST	STANDARD	VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazi	one ISO 105E01		TEST Sudore Alcalino Scarico	ISO 105E04	4
Lavaggio ad Acqua Degradazi Lavaggio ad Acqua Scarico	one ISO 105E01 ISO 105E01	VALORE 4/5 4	TEST Sudore Alcalino Scarico Sfregamento a Secco	ISO 105E04 ISO 105X12	4
Lavaggio ad Acqua Degradazi Lavaggio ad Acqua Scarico Sudore Acido Degradazione	one ISO 105E01 ISO 105E01 ISO 105E04	VALORE 4/5 4 4/5	TEST Sudore Alcalino Scarico	ISO 105E04	4
Lavaggio ad Acqua Degradazi Lavaggio ad Acqua Scarico Sudore Acido Degradazione Sudore Acido Scarico	ISO 105E01 ISO 105E01 ISO 105E04 ISO 105E04	4/5 4 4/5 4 4/5	TEST Sudore Alcalino Scarico Sfregamento a Secco	ISO 105E04 ISO 105X12	4
Lavaggio ad Acqua Degradazi Lavaggio ad Acqua Scarico Sudore Acido Degradazione	ISO 105E01 ISO 105E01 ISO 105E04 ISO 105E04	VALORE 4/5 4 4/5	TEST Sudore Alcalino Scarico Sfregamento a Secco	ISO 105E04 ISO 105X12	4
Lavaggio ad Acqua Degradazi Lavaggio ad Acqua Scarico Sudore Acido Degradazione Sudore Acido Scarico	ISO 105E01 ISO 105E01 ISO 105E04 ISO 105E04	4/5 4 4/5 4 4/5	TEST Sudore Alcalino Scarico Sfregamento a Secco	ISO 105E04 ISO 105X12	4
Lavaggio ad Acqua Degradazi Lavaggio ad Acqua Scarico Sudore Acido Degradazione Sudore Acido Scarico Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E01 ISO 105E01 ISO 105E04 ISO 105E04	VALORE 4/5 4 4/5 4 4/5 4 4/5	TEST Sudore Alcalino Scarico Sfregamento a Secco Sfregamento a Umido	ISO 105E04 ISO 105X12	4 4 3/4
Lavaggio ad Acqua Degradazi Lavaggio ad Acqua Scarico Sudore Acido Degradazione Sudore Acido Scarico Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E01 ISO 105E01 ISO 105E04 ISO 105E04	VALORE 4/5 4 4/5 4 4/5 4 4/5	TEST Sudore Alcalino Scarico Sfregamento a Secco Sfregamento a Umido	ISO 105E04 ISO 105X12	4 4 3/4
Lavaggio ad Acqua Degradazi Lavaggio ad Acqua Scarico Sudore Acido Degradazione Sudore Acido Scarico Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E01 ISO 105E01 ISO 105E04 ISO 105E04	VALORE 4/5 4 4/5 4 4/5 4 4/5	TEST Sudore Alcalino Scarico Sfregamento a Secco Sfregamento a Umido	ISO 105E04 ISO 105X12	4 4 3/4
Lavaggio ad Acqua Degradazi Lavaggio ad Acqua Scarico Sudore Acido Degradazione Sudore Acido Scarico Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E01 ISO 105E01 ISO 105E04 ISO 105E04	VALORE 4/5 4 4/5 4 4/5 4 4/5	TEST Sudore Alcalino Scarico Sfregamento a Secco Sfregamento a Umido	ISO 105E04 ISO 105X12	4 4 3/4
Lavaggio ad Acqua Degradazi Lavaggio ad Acqua Scarico Sudore Acido Degradazione Sudore Acido Scarico Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E01 ISO 105E01 ISO 105E04 ISO 105E04	VALORE 4/5 4 4/5 4 4/5 4 4/5	TEST Sudore Alcalino Scarico Sfregamento a Secco Sfregamento a Umido	ISO 105E04 ISO 105X12	4 4 3/4