

<b>TAIPEI</b>	<b>TAIPEI</b>				
<b>Data</b>	04/04/2025	<b>Tariffa Dog.</b>	52103900	<b>Prezzo</b>	
<b>Tipologia</b>	Tinto Filo	<b>Minimo Produzione</b>	300	<b>Lunghezza Standard</b>	40 / 42
<b>Composizione</b>	58% CO 22% VI 20% PL				
<b>Fili Totali (Fili/cm)</b>	4200	<b>Fili Ordito (Fili/cm)</b>	30	<b>Fili Trama (Fili/cm)</b>	32
<b>Altezza Finita (cm)</b>	143 / 145	<b>Peso (gr/mq)</b>	161 / 172		
<b>Altezza Utile (cm)</b>	141 / 143	<b>Peso (gr/mtl)</b>	230 / 250		



M A D E I N I T A L Y

### Stabilità Dimensionali

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-3% No ind.steam			
Vapore Trama %	DIN 53894-2	-3% No ind.steam			
Lavaggio in Acqua Ordito dopo Stiro %	ISO 6330	-5%			
Lavaggio in Acqua Trama dopo Stiro %	ISO 6330	-3%			

### Caratteristiche Meccaniche

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Scarto Angolare	ISO 13015	3%			

### Solidità Colori

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazione	ISO 105E01	4/5	Sudore Alcalino Scarico	ISO 105E04	4
Lavaggio ad Acqua Scarico	ISO 105E01	4	Sfregamento a Secco	ISO 105X12	4
Sudore Acido Degradazione	ISO 105E04	4/5	Sfregamento a Umido	ISO 105X12	3/4
Sudore Acido Scarico	ISO 105E04	4			
Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E04	4/5			

Filati di Ordito	Titolo (nm)	Filati di Trama	Titolo (nm)
Ne 30/1 COTONE OE	50801	Nm 28000 CO/PL OE	28000
		Ne 30/1 VISCOSA OE	50801

#### NOTE

FILATO RIGENERATO: I lotti possono presentare toni diversi fra loro,
irregolarità nel filato e composizione variabile
ASPETTO LAVATO: Aspetto vivo e irregolare
Possibilità di presenza di leggere pieghe
GOFFRATO: Aspetto mosso e irregolare
Può presentare leggere pieghe

**LORENZO TESSUTI S.R.L.**  
 Sede Legale: Via Bologna, 127  
 41010 Prato  
 Sede Operativa: Via Guido Rossa, 33  
 51037 Montale (PT)  
 P.IVA/C.F. 02330460979