

TOBAGO	TOBAGO				
Data	24/10/2025	Tariffa Dog.	55143090	Prezzo	
Tipologia	Tinto Filo	Minimo Produzione	300	Lunghezza Standard	47 / 49
Composizione	51%PL 47%CO 2%AF				
Fili Totali (Fili/cm)	9696	Fili Ordito (Fili/cm)	66	Fili Trama (Fili/cm)	16
Altezza Finita (cm)	148 / 150	Peso (gr/mq)	311 / 320		
Altezza Utile (cm)	148 / 148	Peso (gr/mtl)	460 / 480		













Stabilità Dimensionali					
TEST S'	TANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-3% No ind. steam			
Vapore Trama %	DIN 53894-2	-3% No ind. steam			
Lavaggio in Acqua Ordito dopo Stiro %	ISO 6330	-3%			
Lavaggio in Acqua Trama dopo Stiro % ISO 6330		-3%			

## **Caratteristiche Meccaniche VALORE TEST** STANDARD **VALORE STANDARD**

TEST ISO 13015 3% Scarto Angolare

## Solidità Colori

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazione	ISO 105E01	4/5	Sudore Alcalino Scarico	ISO 105E04	4
Lavaggio ad Acqua Scarico	ISO 105E01	4	Sfregamento a Secco	ISO 105X12	4
Sudore Acido Degradazione	ISO 105E04	4/5	Sfregamento a Umido	ISO 105X12	2/3
Sudore Acido Scarico	ISO 105E04	4			
Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E04	4/5			

Filati di Ordito	Titolo (nm)	Filati di Trama	Titolo (nm)
Dtex 167 POLIESTERE	59880	Ne 5,5 COTONE FIAMMATO	9314
		Nm 12000 CO/PL OE	12000

## NOTE

FILATO RIGENERATO: I lotti possono presentare toni diversi fra loro,			
irregolarità nel filato e composizione variabile			
ASPETTO LAVATO: Aspetto vivo e irregolare			
Possibilità di presenza di leggere pieghe			

